



Collezione: pret a porter
Cartella: Mineral
Colore: Nero
Tipo di goffratura: Geometrici
Texture: Fibra di carbonio
Tipo di texture: 216

GRAMMATURA	FORMATO	SENSO FIBR.	RETRO	ORDINE MINIMO	ALLESTIMENTO
110gsm	Foglio 72cmx102cm	102	Nero	125Fogli	Foglio
190gsm	Foglio 72cmx102cm	102	Nero	2000ml	Foglio
400gsm	Foglio 70cmx100cm	100	Nero	2000ml	Foglio

SCHEDA TECNICA

TECNICHE DI STAMPA

Stampabilità Offset: buona
Stampabilità Serigrafica: buona
Stampabilità a caldo: ottima
Stampabilità a secco: ottima
Verniciatura: ottima
Verniciatura UV: ottima
Ossidabilità stampa: 1

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Resistenza all'abrasione: media
Resistenza umido: media

NOTE PER LA STAMPA ED INCHIOSTRI

Per una migliore resa di Stampa Offset, si consiglia di evitare alte pile e di lasciar asciugare bene prima di procedere con le fasi successive di lavorazione. Si raccomanda l'uso di inchiostri ossidativi o quick-set di alta qualità. Se la macchina Offset è provvista di un essiccatore IR se ne consiglia l'uso.

OSSIDABILITÀ STAMPA

La stampa a caldo in oro, argento o metalli su carte nere può generare, in caso di particolari condizioni climatiche caldo-umide o di utilizzo di film non idonei, fenomeni di ossidazione o marezza della stampa. In questo caso si suggerisce l'utilizzo di materiale NO-OX (anti-ossidante) disponibile su richiesta

CERTIFICAZIONI

GRAMMATURA



110gsm

ECF



190gsm

ECF



400gsm

ECF



Legenda

- presente
- ◐ parziale
- assente